FICHA TÉCNICA

Tela Magnética de 1,5mm e 0,85mm

Apresenta grande poder de flexibilidade. Na sua limpeza utilizar água ou detergente neutro. Para evitar deformações, colocar o material numa chapa de metal lisa, com pelo menos 1mm de espessura, de 24 a 48 horas a uma temperatura entre os 30ºC e os 40ºC.

Descrição Técnica:
Material: Película ferromagnética, revestida por película de PVC branco
Propriedades: Flexível e fácil de corta e aplicar
Utilizações: Etiquetagem, publicidade, decoração e selagem de portas/janelas



- Flexibilidade Pode ser enrolado à volta de uma haste com um raio de 12mm a 20°C sem rasgar
- Gravidade específica 3.7 a 3.8 g/cm^3
- Corte Fácil de cortar com tesoura ou faca própria
- Propriedades Magnéticas

Produto com energia máxima 0.65 a 0.75 MGOe
Remanência 1600-1900 G
Coercividade 1200-1500 Oe
Coercividade intrínseca 2200-2500 Oe

Conselhos gerais:
- O material atrai pó electrostático e partículas com carga, como tal requer limpeza antes do tratamento (impressão).
- Na limpeza utilizar apenas água ou um detergente neutro.
- Para evitar deformações, colocar o material numa chapa de metal lisa, com pelo menos 1mm de espessura, de 24 a 48 horas a uma temperatura entre os 30ºC e os 40ºC.
- Colocar folhas de papel entre camadas para prevenir que as películas magnéticas se colem umas às outras.

Armazenamento:
- Não armazenar perto de fontes de calor.
- Vida útil de armazenamento de 6 meses (antes da abertura e na embalagem original).
- Conservar uma temperatura entre -30ºC e +70ºC.